



LIANTS CHARENTAIS & Cie

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF AU CAPITAL DE 20250 €

Siège Social & Usine : boulevard Carnot, 16200 JARNAC

Téléphone : 05 45 81 19 27 - Fax : 05 45 81 75 57

E-mail : liantscharentais@liantscharentais.fr

N° SIRET : 382 801 876 00014 - APE : 2014 Z - RCS COGNAC B 382 801 876 - N° Intracommunautaire : FR 393 828 01876

BULLETIN D'ANALYSE - USINE DE JARNAC

Date d'analyse : 14 mai 2024
Date de Fabrication : 6 mai 2024
Analyste : VIVIER Jérémy
N° de lot : 69%,2024,05,06

Type de Liant :	69% C69B3
------------------------	------------------

Teneur en Liants NF EN 1428	68,62%
Indice de Rupture NF EN 13075-1 (Sikaisol)	70
PH NF EN 12850	3,4
Pseudo Viscosité - STV 4 mm 40°C (s) NF EN 12846	19,22
Adhésivité NF EN 13614	90%
Residus sur Tamis NF EN 1429	
Tami 500 µ	< 0,1
Tamis 160 µ	< 0,25

Visa

L. BARBOT

SNC LIANTS CHARENTAIS & Cie
Bld Carnot - 16200 JARNAC
Tel. 05 45 81 19 27 - Fax 05 45 81 75 57
Siret : 382 801 876 00014 - APE : 2014Z



