LIANTS CHARENTAIS & Cie
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF AU CAPITAL DE 20250 €
Siége Social & Usine : boulevard Carnot, 16200 JARNAC
Téléphone : 05 45 81 19 27 - Fax : 05 45 81 75 57
E-mail : liantscharentais@liantscharentais.fr
N° SIRET : 382 801 876 00014 - APE : 2014 Z - RCS COGNAC B 382 801 876 - N° Intracommunautaire : FR 393 828 01876

BULLETIN D'ANALYSE - USINE DE JARNAC

Date d'analyse :	4 novembre 2026
Date de Fabrication :	3 novembre 2026
Analyste :	VIVIER Jérémy
N° de lot :	69%,2026,11,03

Type de Liant :	**69% C69B2**

Teneur en Liants NF EN 1428	**68,22%**
Indice de Rupture NF EN 13075-1 (Sikaisol)	**58**
PH NF EN 12850	**2,6**
Pseudo Viscosité - STV 4 mm 40°C (s) NF EN 12846	**24,8**
Adhésivité NF EN 13614	**100%**
Residus sur Tamis NF EN 1429	
Tami 500 µ	**< 0,1**
Tamis 160 µ	**< 0,25**

Visa L. BARBOT

SNC LIANTS CHARENTAIS & Cie
Bld Carnot - 16200 JARNAC
Tél. 05 45 81 19 27 - Fax 05 45 81 75 57
SIRET : 382 801 876 00014 - APE : 2014Z

ISO 14001
ISO 45001
apave Certification